

## FINNTELLA® WOODDI AQUA LUX



**Водоразбавляемая антисептическая пропитка глубокого проникновения.**

**Защищает дерево от воздействия атмосферных факторов, грибка, плесени. Подчеркивает структуру древесины. Применяется для отделки фасадов, стен, потолков и изделий из древесины и камня.**

### **ТИП:**

Водоразбавляемая акрилатно-латексная антисептическая пропитка глубокого проникновения. Содержит вещества, предохраняющие древесину от воздействия влаги, УФ-излучения, гниения, плесени, водорослей.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных, каменных и кирпичных поверхностей.

### **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Стены, потолки, двери, окна и другие внутренние и наружные деревянные поверхности, элементы ландшафтного дизайна из камня и кирпичные фасады. Рекомендуется для отделки полов только с последующим перекрытием паркетным лаком FINNTELLA® PARKETTI W. LUX. Рекомендуется применять бесцветный состав только для внутренних работ по древесине.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить. Шляпки гвоздей, шурупов и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской FINNTELLA METALLI LUX® anticorr или грунтом FINNTELLA INDUSTRIAL® CONSERVATOR.

Расход (при однослойном нанесении):	Для струганных и шлифованных поверхностей: 8-10 м <sup>2</sup> /л (130-170 г/м <sup>2</sup> ); Для распиленных поверхностей: 4-6 м <sup>2</sup> /л (170-260 г/м <sup>2</sup> ). Расход пропитки зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность	База ЕС - 1,02 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или окунанием. Перед применением тщательно перемешать. Для полноценной защиты древесины от влаги, пара, УФ излучения, биологических факторов (грибков, насекомых) на кв.м. должно быть нанесено количество пропитки с содержанием сухого остатка не менее 32 гр/кв.м. Наносить не менее 2-х слоев состава или до получения сухого остатка не менее 32 гр/кв.м. древесины.

Сухой остаток	13% от объема нанесенного состава
Время высыхания	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
Цвет	Бесцветный. Возможна колеровка в любые цвета по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины».
Транспортировка и хранение	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки	Металлическая / пластиковая тара: 0,45л, 0,9л, 2,7л, 9л

Детали в этом техническом паспорте продукта верны на момент печати.  
Информация, представленная об этом продукте, регулярно обновляется, и поэтому поправки могут быть сделаны в любое время без предварительного уведомления.  
FINNTELLA категорически отказывается от какой-либо ответственности за ущерб, возникший в результате ошибок, упущений или грубой небрежности в технологии нанесения.