

FINNTELLA® ECO_7 LUX
Моющаяся матовая краска для
детских и медицинских учреждений

ТИП:

Интерьерная акриловая краска, модифицированная полиуретанами (для внутренних работ). Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибами и плесенью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, обои (предназначенные под окраску), а также ранее окрашенные внутренние поверхности.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Потолки и стены внутри помещений, подвергающиеся частому мытью и санитарной обработке. Офисные комплексы, торговые залы, бытовые помещения. Рекомендуются для применения на путях эвакуации из зданий.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Краска рекомендована для детских и лечебно-профилактических, медицинских учреждений и для применения на путях эвакуации.

Экологически безопасна и устойчива к средствам дезинфекции и дезактивации.

Сертифицирована (сертификат № KG.11.01.09.008.E.001949.05.19 от 14.05.2019г.) для применения в лечебно-профилактических учреждениях (больницы, поликлиники, диспансеры, санатории и др.). Подходит применения во всех типах помещений, в которых к покрытиям предъявляются высокие гигиенические и эксплуатационные требования.



Соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II Раздел 5 (экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 04.0219.10914.31124.12 от 22.04.2019г.).

СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ:

Выдерживает интенсивную влажную очистку - 50 тысяч проходов щёткой с применением дезинфицирующих моющих средств (что соответствует 1 классу стойкости к влажному истиранию по DIN 53778).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи, жира при необходимости с использованием моющих средств или специальных очистителей. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Стене со свежоштукатуренной поверхностью необходимо дать просохнуть минимум 4 недели. Она должна

полностью высохнуть. Зашпатлеванные, пористые или неоднородно впитывающие поверхности, а также древесно-волоконистые плиты и т.п. поверхности грунтовать грунтом акриловым упрочняющим FINNTELLA® UNI_Primer или грунтовкой-концентратом SCANDINAVIA 1:3 (разбавленный 1:3 чистой питьевой водой) не менее 180 мл/м². После высыхания грунта (не менее 3 часов) нанести блокирующий маскирующий грунт-праймер консилер FINNTELLA YKSI Primerin estää в 1 слой толщиной не менее 1,3мм (180 гр/м²). После полного высыхания праймера нанести краску.

Ранее окрашенные поверхности – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности грунтовать грунтом акриловым упрочняющим FINNTELLA® UNI_Primer или грунтовкой-концентратом SCANDINAVIA 1:3 (разбавленный 1:3 чистой питьевой водой) не менее 180 мл/м². После высыхания грунта (не менее 3 часов) нанести блокирующий маскирующий грунт-праймер консилер FINNTELLA YKSI Primerin estää в 1 слой толщиной не менее 0,75мм (180 гр/м²). После полного высыхания праймера нанести краску.

Перед применением и во время использования используемые грунты, праймеры и краску необходимо тщательно перемешивать.

Наносить краску минимум в два (при необходимости в три или четыре) слоя с межслойной сушкой минимум 2 часа (при +20°C и относительной влажности воздуха 65%). Используйте валик для воднодисперсионных красок или метод распыления для больших поверхностей и кисть для труднодоступных мест.

Выполняйте ремонт поверхностей с использованием продуктов, рекомендуемых для данной цели производителем каждого из объектов. Перед тем как начать покраску, сначала убедитесь, что продукты, используемые для покраски и ремонта, совместимы друг с другом.

Тщательное соблюдение всех этапов подготовки поможет добиться качественного анти-вандального покрытия, которое будет служить долго и эффективно защищать поверхность. Это гарантирует высокое качество выполнения работ и долговечность вашего покрытия в течение 10 лет. Гарантия на антивандальное покрытие будет предоставляться только в тех случаях, когда мастер, выполняющий покраску, сможет предоставить документы о своем профильном образовании и подтвердить, что работа была выполнена в соответствии с техническими требованиями. Тщательное соблюдение всех этапов подготовки поверхности является ключом к достижению качественного результата, поэтому мы настоятельно рекомендуем доверять эти работы только квалифицированным специалистам. Это обеспечит высокое качество выполнения и долговечность вашего покрытия.

Расход (из расчета на каждый слой нанесения):	Для ранее окрашенных и зашпатлеванных поверхностей: 10-12 м ² /л (110-130 г/м ²); для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 8-10 м ² /л (130-165 г/м ²). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения
Плотность	База А – около 1,32 кг/л, база С – около 1,18 кг/л (в зависимости от цвета)

Разбавитель	Чистая питьевая вода
Способ нанесения	Кисть, валик, краскораспылитель. Обычное распыление: разбавлять не более 5% от объёма краски (подходит для большинства оборудования) Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется.
Время высыхания	при +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 2 часа
Цвет	Белый, колеруется по каталогам NLC, NLC Lapselli, NLC NAPA, NCS, RAL, RAL Design, RAL Effect, SYMPHONY, MONICOLOR NOVA.
Блеск	Матовый (4-7 по ISO 2813)
Транспортировка и хранение	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя-2 года. Пользователи должны придерживаться соблюдения государственного законодательства на предмет мер безопасности, защиты здоровья и окружающей среды
Вид упаковки	Металлическая / пластиковая тара: 0,45л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Детали в этом техническом паспорте продукта верны на момент печати.
Информация, представленная об этом продукте, регулярно обновляется, и поэтому поправки могут быть сделаны в любое время без предварительного уведомления.
FINNTELLA категорически отказывается от какой-либо ответственности за ущерб, возникший в результате ошибок, упущений или грубой небрежности в технологии нанесения.