



# FINNTELLA® LAKKA PANEELI LUX

## Панельный лак антисептический лессирующий.

**Предохраняет древесину от влаги, УФ-излучения, загнивания и плесени**

**ТИП** F55-F57 Акрилатно-латексный лессирующий водоразбавляемый лак. Содержит вещества, предохраняющие древесину от воздействия влаги, УФ-излучения, гниения, плесени, водорослей.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных, каменных и кирпичных поверхностей.

**ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** Стены, потолки, двери, окна и другие внутренние и наружные деревянные поверхности, элементы ландшафтного дизайна из камня и кирпича.  
Не рекомендуется для поверхностей подвергающихся интенсивному износу.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Подготовка поверхности:** Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

**Неокрашенные поверхности** – поверхность очистить от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить. Загрунтовать составом FINNTELLA® WOODDI AQUA LUX Антисептическая пропитка. Шляпки гвоздей, шурупов, и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской FINNTELLA® METALLI LUX ANTICORR или грунтом FINNTELLA INDUSTRIAL® CONSERVATOR.

**Ранее окрашенные поверхности** – отшлифовать до матового состояния, обеспылить, обезжирить. Перед нанесением лака на основной объем проверить совместимость с ранее нанесенным покрытием на небольшом участке. Шляпки гвоздей, шурупов, и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской FINNTELLA® METALLI LUX ANTICORR или грунтом FINNTELLA INDUSTRIAL® CONSERVATOR.

**Расход (при однослойном нанесении):** Для строганных и шлифованных поверхностей: 6-8 м<sup>2</sup>/л (130-170 г/м<sup>2</sup>);  
Для распиленных поверхностей: 4-6 м<sup>2</sup>/л (170-260 г/м<sup>2</sup>).  
Расход лака зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

**Плотность:** База EP – 1,03 кг/л

**Разбавитель:** Вода

**Способ нанесения:** Кисть, валик, краскораспылитель. Перед применением тщательно перемешать, избегая образования пузырьков. При наружных работах наносить не менее 2-х слоев лака.

**Время высыхания:** При +20°C и относительной влажности воздуха 65%:

от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа.

**Блеск:** Полуматовый (20 по ISO 2813), полуглянцевый (50 по ISO 2813), глянцевый (70 по ISO 2813).

**Цвет:** Бесцветный. Возможна колеровка в любые цвета по "Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины".

**Транспортировка и хранение:** БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C.  
Срок хранения в таре производителя – 2 года.

**Вид упаковки:** Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л