FINNTELLA® Scandinavia UNI_Primer
Грунт глубокого проникновения

ТИП:

Акриловый упрочняющий грунт для наружных и внутренних работ. Обладает антисептическими свойствами.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Фасады жилых, производственных и общественных зданий. Потолки и стены внутри офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского назначения, детских, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, обоев под покраску всех типов (бумага, бумага Sure Stripe, стеклохолст, флизелин, винил), гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древесностружечных и древесноволокнистых плит, для укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений. Для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок при наружных работах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность должна сухой, влажность строительных конструкций не должна превышать 8%. В процессе работы температура воздуха и поверхности должна быть выше +5°С и на 3°С выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Перед нанесением поверхность тщательно очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий.

Нанесите тестовый слой и проверьте эффект перед началом работ. После нанесения грунт должен хорошо впитается в поверхность, необходимо избегать образования глянцевой поверхности. Глянцевая поверхность негативно влияет на наложение стеновой краски.

Работая при низких температурах, часто проверяйте точку увлажнения/отпотевания. Никогда не накладывайте новый слой на поверхность с конденсатом/влагой. Если вы так сделаете, склеивание и образование пленки будет затруднено. Влага также вызывает плохое просыхание и может разрушить лак.

Выполняйте ремонт поверхностей с использованием продуктов, рекомендуемых для данной цели производителем каждого из объектов. Перед тем как начать покраску, сначала убедитесь, что продукты, используемые для покраски и ремонта, совместимы друг с другом.

Расход (при однослойном нанесении):	4-8 м^2/л (125-250 г/м^2). Расход грунта зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения
Плотность	около 1,01 кг/л
Разбавитель	Чистая питьевая вода
Способ нанесения	кисть, валик, краскораспылитель.

«Финнтелла» Общество с ограниченной ответственностью,
121087, г.Москва, Багратионовский пр-д, д.7, корп.2, 6 этаж, пом.651, ИНН: 5035028278
www.finntella.com, email: finntellasale@gmail.com

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO

Время высыхания	при +20°С и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1,5 часа.
Цвет	Бесцветный
Блеск	Матовый
Транспортировка и хранение	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°С. Срок хранения в таре производителя - 2 года. Пользователи должны придерживаться соблюдения государственного законодательства на предмет мер безопасности, защиты здоровья и окружающей среды
Вид упаковки	Металлическая / пластиковая тара: 1л, 5л, 10л

Детали в этом техническом паспорте продукта верны на момент печати.
Информация, представленная об этом продукте, регулярно обновляется, и поэтому поправки могут быть сделаны в любое время без предварительного уведомления.
FINNTELLA категорически отказывается от какой-либо ответственности за ущерб, возникший в результате ошибок, упущений или грубой небрежности в технологии нанесения.

«Финнтелла» Общество с ограниченной ответственностью,
121087, г.Москва, Багратионовский пр-д, д.7, корп.2, 6 этаж, пом.651, ИНН: 5035028278
www.finntella.com, email: finntellasale@gmail.com

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO