

## FINNTELLA® LUX FASADE Solvent



**Акриловая быстросохнущая краска для наружных и внутренних работ на органическом растворителе**

### **ТИП:**

Акриловая быстросохнущая краска для наружных и внутренних работ на органическом растворителе. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибками и плесенью. Обладает отличной адгезией к поверхности, тиксотропностью и превосходной кроющей способностью. Окрашиваемая поверхность не требует предварительного грунтования. Рекомендована к нанесению при отрицательных температурах.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Оштукатуренные, зашпатлеванные, кирпичные, бетонные, железобетонные, загрунтованные металлические, а также ранее окрашенные наружные поверхности.

### **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Фасады жилых, торговых, складских, промышленных и других зданий и сооружений, предварительно загрунтованные металлические поверхности, деревянные, изделия из дерева, а также железобетонные изделия в заводских условиях.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы рекомендуемая температура воздуха и окрашиваемой поверхности выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Применение краски при отрицательных температурах (до -20°C) допустимо при условии полного отсутствия на окрашиваемой поверхности снега, инея или льда.

**Неокрашенные поверхности:** Поверхность очистить от пыли, грязи и высолов, обработать поверхность краской, разбавленной не более чем на 20% по объему, разбавителем FINNTELLA® PROFI INDUSTRIAL-101. Металлические поверхности загрунтовать антикоррозионной краской FINNTELLA® METALLI LUX Универсал ANTICORR или грунтом FINNTELLA® INDUSTRIAL CONSERVATOR. Деревянные поверхности загрунтовать составом FINNTELLA® WOODDI LUX Антисептическая пропитка.

**Ранее окрашенные поверхности:** поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлёванные участки поверхности загрунтовать краской, разбавленной не более чем на 20% по объему, разбавителем FINNTELLA® PROFI INDUSTRIAL-101

Расход (при однослойном нанесении):	Для ранее окрашенных и зашпатлеванных поверхностей: 10-12 м <sup>2</sup> /л (120-140 г/м <sup>2</sup> ); Для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 8-10 м <sup>2</sup> /л (140-175 г/м <sup>2</sup> ). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность	База AP – 1,42 кг/л, база C – 1,29 кг/л (в зависимости от цвета)
Разбавитель	Разбавитель FINNTELLA® PROFI INDUSTRIAL-101
Способ нанесения	Кисть, валик, краскораспылитель.
Время высыхания	От пыли – 1-2 часа, для повторной окраски – 4-6 часов (при относительной влажности воздуха 65%)

Блеск	Матовый (менее 2 по ISO 2813)
Цвет	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Транспортировка и хранение	Допускается хранение и транспортировка при температуре ниже 0°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки	Металлическая/пластиковая тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л

