

FINNTELLA® LAKKA KIVI LUX
Алкидно-уретановый лак
для камня и кирпича

finntella®

ТИП:

Алкидно-уретановый лак.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних каменных и кирпичных поверхностей, подвергающихся износу (природный и искусственный камень, кирпич, бетон, бетонная плитка, цемент, штукатурка, черепица, гипсовый декоративный камень и пр.).

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Полы, стены, двери, окна, мебель, эксплуатируемые внутри и снаружи помещений. Не рекомендуется применять для покрытия полов в промышленных помещениях с высокими механическими нагрузками (цеха, мастерские и т.п.). Для этих объектов применять лакокрасочные материалы для полов серии FINNTELLA INDUSTRIAL.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить. Впитывающие поверхности загрунтовать составом FINNTELLA® PENETRATE LUX антисептическая пропитка.

Ранее окрашенные поверхности – отшлифовать до матового состояния, обеспылить и обезжирить. Перед нанесением лака на основной объем проверить совместимость с ранее нанесенным покрытием на небольшом участке.

Расход (при однослойном нанесении):	8-10 м ² /л (90-120 г/м ²); Расход лака зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность	база EP - 0,92 кг/л
Разбавитель	разбавитель FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105, уайт-спирит Способ нанесения: кисть, валик, краскораспылитель. Перед применением тщательно перемешать, избегая образования пузырьков. При наружных работах наносить не менее двух слоев лака.
Способ нанесения	кисть, валик, краскораспылитель. Перед применением тщательно перемешать, избегая образования пузырьков. При наружных работах наносить не менее двух слоев лака.
Время высыхания	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 1-2 часа, для повторной покраски – 24 часа
Цвет	Бесцветный. Возможна колеровка в любые тона по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины».
Блеск	полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (80 по ISO 2813)
Транспортировка и хранение	допускается хранение и транспортировка при температуре ниже 0°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки	Металлическая тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л.