

# FINNTELLA® LUMINOUS LAKKA

## Лак светящийся в темноте



### ТИП:

Акрилатно-латексный, лессирующий, водоразбавляемый, светящийся в темноте лак. Содержит вещества, предохраняющие древесину от воздействия влаги, УФ-излучения, гниения, плесени, водорослей.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для защиты, декоративной отделки и придания свечения в темноте наружных и внутренних деревянных, каменных и кирпичных поверхностей.

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Стены, потолки, пол, двери, окна и другие внутренние и наружные деревянные поверхности, элементы ландшафтного дизайна из камня и кирпича, разметка маршрутов на местах путей эвакуации.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить. Загрунтовать составом FINNTELLA WOODDI AQUA. Шляпки гвоздей, шурупов, и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской METALLI LUX Универсал ANTICORR или грунтом INDUSTRIAL CONSERVATOR reddish-brown.

Ранее окрашенные поверхности – отшлифовать до матового состояния, обеспылить, обезжирить. Перед нанесением лака на основной объем проверить совместимость с ранее нанесенным покрытием на небольшом участке. Шляпки гвоздей, шурупов, и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской METALLI LUX Универсал ANTICORR или грунтом INDUSTRIAL CONSERVATOR reddish-brown.

Расход (при однослойном нанесении):	Для струганных и шлифованных поверхностей: 6-8 м <sup>2</sup> /л (130-170 г/м <sup>2</sup> ); Для распиленных поверхностей: 4-6 м <sup>2</sup> /л (170-260 г/м <sup>2</sup> ). Расход лака зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность	База EP – 1,05 кг/л
Разбавитель	вода
Способ нанесения	кисть, валик, краскораспылитель. Перед применением тщательно перемешать, избегая образования пузырьков. При наружных работах наносить не менее двух слоев лака.
Время высыхания	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 1-2 часа, для повторной покраски – 24 часа
Цвет	Прозрачный, с желтоватым оттенком. В темноте светится зеленоватым цветом
Блеск	Полуматовый (20 по ISO 2813), полуглянцевый (50 по ISO 2813), глянцевый (70 по ISO 2813)
Время свечения	До 6 часов, для подзарядки требуется наличие солнечного или искусственного освещения.
Транспортировка и хранение	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки	Металлическая / пластиковая тара: 0,45 л, 0,9 л.