FINNTELLA® YKSI Primerin estää
Маскирующий грунт-праймер консилер

ТИП:

Высокоукрывистый матовый латексный акриловый грунт-праймер под плоские финишные покрытия для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для использования с лакокрасочными материалами FINNTELLA на водной основе. Скрывает пятна и загрязнения, выравнивает поверхность. Обеспечивает равномерный однородный внешний вид верхних покрытий и наилучшее проявление цвета финишного покрытия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Имеет высокую адгезию к различным поверхностям. Для гипсокартона, штукатурки, ДВП, ДСП, ГКЛ, дверей, кирпичных стен, обоев (предназначенных под покраску), а также ранее окрашенные внутренние поверхности, кирпичной кладки, бетона, цементного блока, другие поверхности.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Потолки и стены внутри офисных комплексов, торговых залов, в комнатах бытового и складского назначения, детских, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях. Рекомендуется для окраски путей эвакуации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи жира с использованием моющих средств или специальных очистителей. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Удаление старой краски путем шлифовки, соскабливания или других средств могут привести к образованию пыли и требуют использование надлежащих средств защиты, таких как правильно подобранный респиратор (одобренный NIOSH).

Ранее окрашенные поверхности – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Обработайте поверхность наждачной бумагой средней зернистости, чтобы сделать ее гладкой и без дефектов. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности загрунтовать грунтом акриловым упрочняющим Scandinavia UNI_Primer. Шелушащиеся области должны быть удалены.

Стене со свежеоштукатуренной поверхностью: необходимо дать просохнуть минимум 4 недели. Она должна полностью высохнуть. Выполняйте ремонт поверхностей с использованием продуктов, рекомендуемых для данной цели производителем каждого из объектов. Перед тем как начать покраску, сначала убедитесь, что продукты, используемые для покраски и ремонта, совместимы друг с другом.

Зашпатлеванные, пористые или неоднородно впитывающие поверхности, а также древесно-волокнистые плиты и т.п. поверхности загрунтовать грунтом акриловым упрочняющим FINNTELLA® UNI_Primer или грунтовкой-концентратом SCANDINAVIA 1:3 (разбавленный 1:3 чистой питьевой водой) не менее 180 мл/м^2. Оштукатуренные и окрашенные водной краской стены следует очистить от пыли и обезжирить, а затем нанести слой грунта. После высыхания грунта (не менее 3 часов) нанести блокирующий маскирующий грунт-праймер консилер

FINNTELLA YKSI Primerin estää в 1 слой толщиной не менее 0,75мм (180 гр/м^2). После полного высыхания праймера нанести краску.

Перед применением и во время использования необходимо тщательно перемешивать. Используйте валик для воднодисперсионных красок или метод распыления для больших поверхностей и кисть для труднодоступных мест.

Тщательное соблюдение всех этапов подготовки поможет добиться качественного антивандального покрытия, которое будет служить долго и эффективно защищать поверхность. Это гарантирует высокое качество выполнения работ и долговечность вашего покрытия. Гарантия на антивандальное покрытие будет предоставляться только в тех случаях, когда мастер, выполняющий покраску, сможет предоставить документы о своем профильном образовании и подтвердить, что работа была выполнена в соответствии с техническими требованиями. Тщательное соблюдение всех этапов подготовки поверхности является ключом к достижению качественного результата, поэтому мы настоятельно рекомендуем доверять эти работы только квалифицированным специалистам. Это обеспечит высокое качество выполнения и долговечность вашего покрытия.

Расход (при однослойном нанесении):	Для ранее окрашенных и зашпатлеванных поверхностей: 8-10 м^2/л (145-180 г/м^2); для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 6-8 м^2/л (180-240 г/м^2). Расход зависит от типа поверхности, шероховатости и пористости, а также от способа нанесения и используемых инструментов.
Разбавитель	Чистая питьевая вода
Способ нанесения	Тщательно перемешайте перед использованием. Разбавление не требуется. Позволяет откорректировать вязкость материала «под себя», добавив чистой питьевой воды (но не более 5% от объема). Валик, метод распыления, кисть для труднодоступных мест.
Рекомендуемое количество слоев	1 (один)
Время высыхания	При +20°С и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
Цвет	Серый / Белый, может быть заколерован в цвет финишного покрытия
Блеск	Матовый
Очистка инструмента	Удалите лишнюю грунтовку и очистите инструменты, после очистки промойте распылительное оборудование чистой водой и просушите для предотвращения ржавление оборудования.
Транспортировка и хранение	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°С. Храните неиспользованный грунт в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Убедитесь, что крышка плотно закрывает банку после использования. Срок хранения в таре производителя при соблюдении условий хранения – 2 года. Пользователи должны придерживаться соблюдения государственного законодательства на предмет мер безопасности, защиты здоровья и окружающей среды
Вид упаковки	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

Детали в этом техническом паспорте продукта верны на момент печати.
Информация, представленная об этом продукте, регулярно обновляется, и поэтому поправки могут быть сделаны в любое время без предварительного уведомления.
FINNTELLA категорически отказывается от какой-либо ответственности за ущерб, возникший в результате ошибок, упущений или грубой небрежности в технологии нанесения.

«Финнтелла» Общество с ограниченной ответственностью,
121087, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул.Барклая, д. 6 стр.5, помещ.8/2
www.finntella.com, email: finntellasale@gmail.com

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.